

試 験 成 績 書

工 技 第 614 号

平 成 1 3 年 9 月 1 3 日

社 会 名 三 和 メ ッ キ 工 業 (株)

依 頼 者

氏 名 殿

試 供 品 に つ い て 試 験 し た 結 果 、 下 記 の と お り で す 。

福 井 県 工 業 技 術 セ ン タ ー 所 長

試 供 品 黒 染 、 黒 染 5 分 、 黒 染 3 0 分

試 験 事 項 塩 水 噴 霧 試 験

結 果 別 紙 の と お り 。

但 し 、 試 料 が 一 個 限 り の た め 添 付 で き ず 。

以 上

試験成績表		
試験の種類	塩水噴霧試験	
試供品	黒染、黒染5分、黒染30分	
試験条件 * は試験中の の平均値。	試験機 : スガ試験機(株)ガス腐食試験機 GS-IEC-S 型	
	試験条件 : 塩水噴霧24時間	
	試供品保持 : 鉛直方向から15° の角度に傾けて保持 JIS H8502 5.に準拠	
	塩水組成 : 5% NaCl 水溶液 pH 6.8~7.2	
	塩水噴霧温度* : 35 ± 2 °C	
	塩水噴霧圧力* : 98 KPa	
試験結果	JIS H8502 10.4.2 レイティングナンバ標準図表による方法で評価を行った。	
	試供品	結果
	黒染	1
	黒染5分	2
	黒染30分	2