


皮膜の磨耗量

皮膜磨耗量 (g)



	皮膜磨耗量 (g)
Ni-P	0.0091
テフロン	0.0024
B-in	0.0014
W-B-in	0.0083
テフロンクロム	0.0001

評価方法: M6×20のステンキャップボルトの頭部を試料表面にあたるようにし、小型ボール盤を利用してそれを30s回転させて摩耗減量を測定