

皮膜摩擦係数

「測定方法」

錘の底に丸棒スurlアス製の耐水ペーパー(#1000)を貼り付けて、その錘底面との摩擦を測定

	Ni-P	テフロン	B-in	W-B-in	テフロンクロム
193	15	29	9	9	26
334	61	77	24	28	70
469	142	177	40	52	177
570	179	214	67	74	202
(静止摩擦係数)	0.452	0.519	0.147	0.174	0.503

