

	素材	膜厚(μm)	後処理	接触角(°)	R. N.
白アルマイト	5052	7	なし	81.5	10
			クロメート	92.4	10
			テフロン	93.6	10
硬質アルマイト		35	なし	81.0	10
			クロメート	85.4	10
			テフロン	87.0	10

【中性塩水噴霧試験】

試験機	スガ試験機(株)製GS-IEC-S型
塩水組成	5%NaCl水溶液
噴霧温度	35°C
噴霧圧力	98KPa
試験時間	98時間
評価結果	JIS H8502 10.4.2レイティングナンバ標準図表による評価