

	素材	膜厚(μm)	接触角(°)	表面硬度測定(Hv)	R.N.
ユニクロ		10	97.4	129.6	6
クロメート		10	68.6	119	10
黒クロメート		10	85.1	117.6	10

【表面硬度測定】

測定器 アカシ製MVK-H3
測定荷重 50gf(荷重時間 20秒)

【中性塩水噴霧試験】

試験機 スガ試験機(株)製GS-IEC-S型
塩水組成 5%NaCl水溶液
噴霧温度 35℃
噴霧圧力 98KPa
試験時間 98時間
評価結果 JIS H 8502 10.4.2 レイティングナンバ標準図表による評価